

Návod

Barva RUSTICAL



vrata - brány - ploty

www.i-pohony.cz

info@i-pohony.cz

Nejen o pohonech víme "skoro" vše!

728 004 001

BATO

Barva RUSTIKAL

Popis:

Farba je určená na povrchy pozinkované, oceľové, liatinové ako sú brány, ploty, zábradlia, ozdobné prvky z uvedených materiálov. Farba vytvára rustikálny efekt, vzhľad pieskovanej ocele, resp. napodobeninu striebornej patiny. Farba môže tiež slúžiť k farbeniu betónu a dreva a zachováva jednotný farebný náter.

Vlastnosti:

Farba matná s kovovým vzhľadom, dobrá priľnavosť k podkladu, flexibilná, odolná voči vonkajším podmienkam korózií.

Technické informácie:

Hustota 1,4 g / cm³
Prchavý obsah najviac 35%
Hrúbka mokrej vrstvy 200mikrometrov
Hrúbky suchej vrstvy 80mikrometrov
Odporúčané množstvo vrstiev 2
Bod vzplanutia, najmenej 26 °C

Príprava podkladu:

Pozinkovaná oceľ, oceľ, hliník by mal byť suchý a zbavený mastnoty, napríklad vodou a trochou pracieho prostriedku a potom opláchnutý čistou vodou. Pozinkované povrchy by mali byť očistené od oleja, mastnoty a zvyškov vodou a detergentom amoniaku a napokon opláchnuté čistou vodou. Oceľové povrchy vyčistiť na minimum Sa2 podľa ISO 8501-1:1996. V prípade maľovania na pozinkované povrchy odstrániť produkty zinkovej korózie (biela hrdza), napríklad štetcom alebo kefou z plastu a potom odmastiť povrch.

Metódy aplikácie:

Pred použitím Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte.
Aplikujte striekaním alebo nanášaním pomocou štetca.
Pokiaľ je to nutné, použite na riedenie polyvinylové riedidlo (odporúčané max. 10% z objemu farby)
Doporučená aplikácia pri 20 ° C

Vysokotlakové striekacie zariadenie:

priemer trysky – 0.28 - 0.38

tlak na tryske – 120 - 200 bar

Odporúča sa nanosenie troch vrstiev o celkovej hrúbke 90 do 120 mikrometrov v časovom rozstupe najmenej 6 hodín od nanosenia predchádzajúcej vrstvy.

Podmienky maľovania:

Okolité teplota nie menej ako 10 ° C a viac ako 35 ° C.

Povrchová teplota nie menej ako 5 ° C a viac ako 35 ° C a o 3 ° C vyššia ako teplota rosného bodu.

Doba schnutia pri 20 ° C a relatívnej vlhkosti 55 ± 5%

- polosuchá - 40 minút

- úplne suchá - 24 hod

čas na zavedenie ďalšej vrstvy - minimálne 6 hodín

Farba: grafit, čierna, biela, hnedá

Štandard: BS-C-81903: 1998 verzia II

Stupeň lesku: kovový mat.

Poznámka: farba obsahuje prchavé a horľavé rozpúšťadlá.